

Rasante RK 25

RASANTE BASE CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI FINITURA LISCIA ESENTE DA CALCE

SPECIFICHE

Sacchi da: 15 Kg - Codice 653
 Resi su: Palletts da 6,30 ql - 42 sacchi
 Sacchi da: 5 Kg - Codice 713
 reso in scatola da 20 Kg

CONSERVAZIONE

Tempi di conservazione: 12 mesi data
 confezionamento in luogo asciutto e ventilato

CONFORMITÀ

Conforme al D.M. 10/05/2004 Il prodotto rispetta
 la normativa europea EN 998-1



CARATTERISTICHE

Il RASANTE RK 25 è un premiscelato secco a base di cemento P.t.I. 52,5 bianco a rapida asciugatura (circa 30 minuti) microfibrato traspirante antimuffa per esterni ed interni ad alta resistenza, le cariche inorganiche e sostanze cellulosiche che ne regolano la lavorabilità. Si utilizza su qualsiasi tipo di intonaco base cemento, base gesso, pannelli di cartongesso, pannelli di fibrocemento e pannellature di legno. Ideale sia per la rasatura che la stuccatura dei giunti dei pannelli di cartongesso e ripristino in parete di fessure etc. Per la sua elevata resa, resistenza e caratteristica di lavorazione viene usato per avere una finitura di tipo civile finissimo (speculare). Per le sue spiccate qualità di adesione, traspirabilità resistenza agli agenti atmosferici può essere utilizzato come finitura in ambienti umidi quali bagni, cucine e cantine. Se impastato con meno acqua è più adatto a coprire cavità di maggiore erosione.

ALCUNI ESEMPI DI CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per l'utilizzo su: Pannelli in cemento; Stuccatura e rasatura pannelli in cartongesso; Pannelli in fibrocemento; Pannelli in legno; Finitura e stuccatura intonaci interni ed esterni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il RASANTE RK 25 può essere miscelato con l'impastatrice a basso numero di giri per non più di 5-6 minuti. Prima di applicare, lasciare riposare l'impasto per alcuni minuti e rimescolare, così facendo si evita la formazione di grumi. Lo spessore di applicazione non deve essere superiore a 1 mm, questo per evitare la formazione di inestetische cavillature. Il RASANTE RK 25 è compatibile con tutti i tipi di intonaco sia premiscelati sia tradizionali, esclusi gli intonaci a base gesso. Impastare con acqua pulita, verificare il giusto rapporto acqua-materiale in modo da permettere di avere un impasto plastico e cremoso. Dopo la sua applicazione in parete fresca è da evitare un asciugamento troppo rapido, gli ambienti chiusi vanno ventilati fino al suo completo tiraggio.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di essere finiti con RASANTE RK 25 i supporti devono essere puliti ed esenti da materiali incoerenti superficiali e antiadesivi (cere, olii, disarmanti oleosi, silicani, vernici, pitture a calce, efflorescenze, acqua allo stato liquido, ghiaccio).

PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Impastare il prodotto con una percentuale d'acqua compresa tra il 35 ed il 40%. Ulteriori aggiunte d'acqua dopo l'impasto possono causare danni al materiale.
- Si consiglia di preparare il prodotto versandolo sull'acqua contenuta in un recipiente, si evitano così facendo i grumi, e aspettare 2-5 minuti prima di impastare il prodotto con la cazzuola o impastatrice a basso numero di giri.
- Lasciare riposare l'impasto 2-5 minuti, quindi procedere alla stesura.
- Stendere il prodotto in modo omogeneo con l'americana a due mani circa 4-6 ore dopo la messa in opera dell'intonaco quindi lavorarlo fino ad avere una finitura medio-fine.



DATI TECNICI

REAZIONE AL FUOCO	Classe A 1
GRANULOMETRIA MAX	< 0,15 mm
QUANTITA' D'ACQUA D'IMPASTO	35/40%
MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO	988 kg/m ³
TEMPO DI LAVORABILITA' E CORREZIONE	30 min
ASSORBIMENTO D'ACQUA	c =1,32 kg/mq•min 0,5-W0
ADESIONE SU SUPPORTO STAGIONATO	0,5 N/mm ²
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	μ= 11,4
MASSA VOLUMICA DELLA MALTA FRESCA	1730 kg/m ³
CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA	121,5 mm
CONDUCIBILITA' TERMICA/MASSA VOLUMICA	λ=0,37 W/mK
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA	1546 kg/m ³
RESISTENZA A COMPRESSIONE	2,13 N/mm ² Classe CSII
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	1,21 N/mm ²
RESA	1- 1,2 kg / mq / mm

- Il prodotto può essere applicato in più mani in funzione del grado di finitura desiderato. • Fra una mano e l'altra di rasatura attendere 20-40 minuti.
- Utilizzare tutto il materiale impastato nell'arco di 30 minuti.
- Si sconsiglia la messa in opera del prodotto a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C, per evitare il probabile peggioramento delle prestazioni e l'insorgere di problemi.
- Supporti lisci (calcestruzzo, cemento armato, similari), estremamente lisci o non uniformi (vecchi rivestimenti, plastici, pitture): è consigliabile pretrattarli con il FONDO STRUTTURALE circa 24 ore prima dell'applicazione degli strati di finitura, in altri casi con un adatto primer del nostro tipo NP-WELD 2.
- Supporti sfarinanti: è consigliabile trattarli con il nostro lattice specifico (consolidante) NP-WELD 2.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- Nella stagione secca è bene inumidire le superfici dei supporti da rasare.
- Tassativamente sconsigliato l'uso su intonaci a base gesso o scagliola.
- Il prodotto teme il gelo, è assolutamente da evitare l'applicazione dell'intonaco quando la temperatura è prossima allo 0°C e/o quando c'è il pericolo di gelate entro le 24 ore della sua messa a muro. La temperatura di applicazione va da +5°C a +30°C.
- Assicurarsi che il prodotto sia conservato prima dell'applicazione in condizioni di temperatura non superiori a quelle indicate sulla scheda tecnica (temperatura della confezione tra +5 ° e +30 ° centigradi). In caso contrario la novapercol s.r.l. non sarà responsabile se il prodotto non corrisponderà alle specifiche tecniche indicate e certificate secondo norma EN UNI.
- Non aggiungere altri prodotti e non impastare il prodotto con molazze.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura superficiale del calcestruzzo, di intonaci irregolari e disomogenei, di superfici lisce e poco assorbenti, mediante applicazione di malta cementizia a base di cemento bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi specifici.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso professionale.